

LIBRO DE MANTENIMIENTO ACCENT QUARTZ

El mantenimiento del revestimiento Accent Quartz será esencial durante los primeros 28 días ya que el material continuará su curado hidratándose con el propio agua de la piscina.

El llenado de la piscina deberá realizarse a partir de día siguiente de la instalación de Accent Quartz y de manera constante (sin interrupción), deberá utilizarse agua potable y limpia, según las indicaciones, al menos durante los 28 días de curado. Durante el llenado es necesario el uso del sistema de filtrado de la piscina. Se recomienda la utilización de un secuestrante de metales en el agua de llenado.

DÍAS 01 - 02

VALORES DE CALIDAD DEL AGUA

pH:	7,2-7,4
Alcanilidad total:	80-120 ppm

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Limpieza y cepillado diario de la superficie sin utilizar aspiración.

Registro físico diario de los valores del agua.

LIMITACIONES

- Mantener llena la piscina.
- No añadir cloro ni sales al agua.
- No utilizar sistemas de limpieza integral.
- No utilizar sistemas de limpieza con aspiración.

DÍAS 03 - 14

VALORES DE CALIDAD DEL AGUA

pH:	7,2-7,4
Cloro:	1.0-3.0 ppm
Alcanilidad total:	100-120 ppm
Dureza cálcica:	200-400 ppm

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Limpieza y cepillado diario de la superficie sin utilizar aspiración.

Registro físico de los valores del agua cada 4 días.

Podrán añadirse cloro y otros químicos disolviéndolos completamente en agua antes de introducirlos en la piscina.

Ajustar sistemas de depuración a las horas normales de funcionamiento.

LIMITACIONES

- Mantener llena la piscina.
- No añadir sal al agua hasta el día 07.
- No utilizar sistemas de limpieza integral.

DÍAS 15 - 28

VALORES DE CALIDAD DEL AGUA

pH:	7,2-7,4
Cloro:	1.0-3.0 ppm
Alcanilidad total:	100-120 ppm
Dureza cálcica:	200-400 ppm

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Limpieza con aspiración según uso habitual.
Registro físico de los valores del agua cada 7 días.

Podrán añadirse cloro y otros químicos disolviéndolos completamente en agua antes de introducirlos en la piscina.

Uso habitual de los sistemas de depuración y limpieza.

LIMITACIONES

Mantener llena la piscina.

DÍAS 28+

VALORES DE CALIDAD DEL AGUA

pH:	7,2-7,4
Cloro:	1.0-3.0 ppm
Alcanilidad total:	100-120 ppm
Dureza cálcica:	200-400 ppm

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Limpieza con aspiración según uso habitual.
Registro de los valores del agua según normativa vigente.

Uso habitual de los sistemas de depuración y limpieza.

LIMITACIONES

No vaciar la piscina durante largos períodos de tiempo.

Mantener el agua equilibrada según el índice de Langelier.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿CUÁNDO PODRÉ AÑADIR CLORO A MI PISCINA?

El cloro podrá añadirse a partir del tercer día de mantenimiento y previamente disuelto en agua.

¿CUÁNDO PODRÉ AÑADIR SAL A MI PISCINA?

En casos de cloración salina, la sal podrá añadirse al agua de la piscina previamente disuelta y a partir del séptimo día.

¿CÓMO PUEDO REGISTRAR LA GARANTÍA DE MI PISCINA?

Para ampliar la garantía de producto Accent Quartz y disfrutar del servicio deberá leer los términos y condiciones así como rellenar el formulario de garantía en nuestra página web www.semmorteros.com en el apartado "Garantía" o "SEM Experiencia".